

# I LUX DECO

본 도료는 내벽 내부 수성페인트 마감 공사에 적용하며 내수성, 은폐력, 내알카리성, 내세척성이 우수한 특수 아크릴 에멀전, 수용성 우레탄수지와 내후성이 우수한 안료를 주성분으로 한 수성도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

## 가. 특징

아이릭스 데코는 특수 아크릴에멀전과 수용성 우레탄수지를 주성분으로 한 수용성 도료로서 은은한 파스텔톤의 다양한 질감을 표현할 수 있으며, 특히 오염물을 쉽게 제거할 수 있는 오염제거 성능이 있는 내부 인테리어용 도료입니다.

## 나. 적용범위

내부계단실, 복도 등의 콘크리트, 몰탈면, 석고보드, 건축물 내부 벽면 마감부위  
기타 사무실, 공장 등 시멘트 벽면의 내부마감

## 다. 시 공

<b>표면처리</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 신축 건축물시 시멘트 소재는 28일 (25°C기준,상대습도50%)이상 양생시켜야 한다.</li> <li>2. 적정 함수율은 10%이하이고 적정pH는 7-9이다.</li> <li>3. 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.</li> <li>4. 틈새나 흠은 월드퍼티로 메꾸어주고 표면조정 후 도장한다.</li> </ol>																																		
<b>도장사양</b>	하도 : ILUX ULTRA GESSO 상도 : I LUX DECO																																		
<b>일위대가</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>도장 순서</th> <th>제품명</th> <th>규격번호</th> <th>도장횟수</th> <th>도막두께</th> <th>이론 소요량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>하도</td> <td>ILUX ULTRA GESSO</td> <td></td> <td>1</td> <td>30μm</td> <td>0.08(L/m2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>상도</td> <td>I LUX DECO</td> <td></td> <td>2</td> <td>60μm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>합계</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고	하도	ILUX ULTRA GESSO		1	30μm	0.08(L/m2)		상도	I LUX DECO		2	60μm			합계			3				* 실제소요량은 작업조건, 작업방법등에 따라 가감될수 있음					
도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고																													
하도	ILUX ULTRA GESSO		1	30μm	0.08(L/m2)																														
상도	I LUX DECO		2	60μm																															
합계			3																																
<b>제품별 도장방법</b>	<b>하 도</b> 1) 표면처리가 끝난 후 필요시 ILUX ULTRA GESSO 를 도장해 건조, 양생되었는지 검사함.  <b>상 도</b> 1) ILUX DECO을 붓, 로라, 스프레이로 도막두께 60μm정도가 되도록 1~2회 도장한다. 2) 이때 필요 시 최대5%까지 물(상수도 물)로 희석하여 도장한다. 3) 25°C기준 추가 도장 가능 시간은 3시간 이후가 가능하나 습도, 통풍 등 기후에 따라 건조시간에 차이가 있으므로 완전 건조 되었는가를 확인 하여야 한다.																																		
<b>도장시 주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 운송 및 보관시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35°C)에서 통풍이 잘되는 장소에 보관하십시오.</li> <li>2.본 제품은 내용물이 동결될 경우 온도를 상승시켜도 재사용이 불가능한 제품이므로 반드시 5°C 이상으로 보관하셔야 합니다.</li> <li>3.비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열, 부착불량 등 물성저하가 발생할 수 있음)</li> <li>4.본 제품은 수성페인트로 콘크리트, 몰탈, 시멘트, 석고보드, 밤라이트, 건축물 내부용으로 사용하십시오.</li> <li>5.구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.</li> <li>6.도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있습니다. 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.</li> <li>7.가소제가 포함된 발포벽지, 가죽소파 등에 묻지 않도록 주의하십시오.</li> <li>8.오염원의 종류에 따라 제거 정도가 상이 할 수 있습니다.</li> <li>9.본제품을 타 페인트와 혼합하여 사용하지 마십시오.</li> <li>10.도장작업 완료후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.</li> <li>11.폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</li> <li>12.본 제품을 저장기간(제조일로부터 12개월)내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질,침전등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신후 사용하시기 바랍니다.</li> </ol>																																		