

ILUX ULTRA GESSO

본 도료는 특수 아크릴에멀전을 사용하여 피도면에 뛰어난 부착력을 나타내며 목재, 일반 철재 및 비철금속과의 접착력이 우수한 다용도 수성 프라이머로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

ILUX ULTRA GESSO 는 특수 아크릴에멀전을 사용하여 피도면에 뛰어난 부착력을 나타내며 탄닌억제제 및 방청력이 좋은 안료를 이용하여 목재, 일반 철재 및 비철금속과의 접착력이 우수합니다. 특히, 본 도료를 도장한 후 상도로 홈스타 파스텔 OK PLUS도장이 가능한 다용도 수성 프라이머입니다.

나. 적용범위

시트지, 철재, 비철금속, 목재 및 각종 시멘트, 몰탈 등의 전처리용 다용도 수성 프라이머

다. 시 공

표면처리	<ol style="list-style-type: none"> 1. 신축 건축물 시 시멘트 소재는 28일 (25°C기준,상대습도50%)이상 양생시켜야 한다. 2. 적정 함수율은 10%이하이고 적정pH는 7-9이다. 3. 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 4. 틈새나 흠은 월드퍼티로 메꾸어 주고 표면조정 후 도장한다. 																												
도장사양	하도 : ILUX ULTRA GESSO 상도 : 홈스타파스텔OK플러스																												
일위대가	<table border="1" data-bbox="279 952 1497 1164"> <thead> <tr> <th>도장 순서</th> <th>제품명</th> <th>규격번호</th> <th>도장횟수</th> <th>도막두께</th> <th>이론 소요량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>하도</td> <td>ILUX ULTRA GESSO</td> <td></td> <td>1</td> <td>30μm</td> <td>0.08L/m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>상도</td> <td>홈스타파스텔OK플러스</td> <td></td> <td>1~2</td> <td>60μm</td> <td>0.17L/m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>합계</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>90μm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>실제소요량은 작업조건, 작업방법등에 따라 가감될수 있음</p>	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고	하도	ILUX ULTRA GESSO		1	30 μ m	0.08L/m ²		상도	홈스타파스텔OK플러스		1~2	60 μ m	0.17L/m ²		합계			3	90 μ m		
도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고																							
하도	ILUX ULTRA GESSO		1	30 μ m	0.08L/m ²																								
상도	홈스타파스텔OK플러스		1~2	60 μ m	0.17L/m ²																								
합계			3	90 μ m																									
제품별 도장방법	하 도 1) 표면처리가 끝난 후 ILUX ULTRA GESSO를 도장해 건조, 양생되었는지 검사함 상 도 1) 홈스타파스텔OK PLUS를 붓, 로라, 스프레이로 도막두께 60 μ m정도로 1~2회 도장한다. 2) 이때 필요 시 최대10%까지 물(상수도물)로 희석하여 도장한다. 3) 25°C기준 추가 도장 가능 시간은 2시간 이후가 가능하나 습도, 통풍 등 기후에 따라 건조시간에 차이가 있으므로 완전 건조 되었는가를 확인 하여야 한다.																												
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다. 2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 등,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. 3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 5) 5°C이하에서는 작업하지 마십시오. 6) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 7) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다. 																												